

**Top Autentico**  
*“Originale”*  
 Siena - Ravenna - Bologna



<p><b>Dicke</b></p> <p>15,5 mm (+/- 0,5mm)</p>	<p><b>Dicke der Nutzschicht</b></p> <p>3,6 mm (+/- 0,5mm)*</p> <p>*Handgehobelte +/- 0,5- 1 mm</p>	<p><b>Länge</b></p> <p>2200 mm (+/- 0,2%)</p>	<p><b>Breite</b></p> <p>200-260-305 mm (+/- 0,5mm)</p>
<p><b>Sichtbare Oberfläche</b></p> <p>Holz mit Astlöcher, faszinierende Variationen in Farbe und Struktur.</p>	<p><b>Oberfläche</b></p> <p>Handgehobelte und gealterte Oberfläche. Farblos geölt. Nach dem Verlegen sofort eine Behandlung des Bodens mit einer zusätzlichen Beschichtung aus Pflegeöl.</p>	<p><b>Splintholz</b></p> <p>Erlaubt bis zu 35% der Oberfläche bei sauberer Farbung.</p>	<p><b>Äste</b></p> <p>Zulässig. Löcher müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein. Astlöcher &gt; 25 mm</p>
<p><b>Risse</b></p> <p>Erlaubt, wenn diese die Stärke oder Verschleissbeständigkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. Müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein.</p>	<p><b>Biologischer Befall</b></p> <p>Nicht zulässig. Nadellocher sind zulässig, sofern sie vereinzelt und Fraslöcher getreut auftreten und ohne Verfärbung verkittet sind.</p>	<p><b>Markstrahl/ Faserverlauf</b></p> <p>Zulässig, uneingeschränkt.</p>	<p><b>Rindeneinschlüsse</b></p> <p>Zulässig, müssen fest sein</p>
<p><b>Durchdrucken der Unterschicht</b></p> <p>Nicht zulässig. (Sichtbarkeit)</p>	<p><b>Andere nicht angegebene Mängel</b></p> <p>Nicht zulässig außer sie ähneln einem bereits beschriebenen Fehler in diesem Fall werden sie wie dieser Fehler angesehen.</p>	<p><b>Wärmeleitfähigkeit</b></p> <p>0,12- 0,13 allgemein bekannter Wert</p>	<p><b>Brandklasse</b></p> <p>Dfl-S1</p>
<p><b>Brinellhärte</b></p> <p>Durchschnittlich HB 3,7</p>	<p><b>Packungsgröße &amp; Gewicht</b></p> <p>200mm 1,760m<sup>2</sup>/19,4 kg          260mm 2,288 m<sup>2</sup>/25,2 kg          305mm 2,684 m<sup>2</sup>/29,5 kg</p>	<p><b>Öl</b></p> <p>Farblos geölt</p>	<p><b>Gütezeichen</b></p> <p>PEFC®</p> <p>Norm: CE-14342</p>

**Top Autentico**  
*“Classico”*  
Firenze, Milano



<b>Dicke</b>  15,5 mm (+/- 0,5mm)	<b>Dicke der Nuttschicht</b>  3,6 mm (+/- 0,5mm)*  <small>*Handgehobelte +/- 0,5- 1 mm</small>	<b>Länge</b>  2200 mm (+/- 0,2%)	<b>Breite</b>  200 mm (+/- 0,5mm)
<b>Sichtbare Oberfläche</b>  Holz mit Astlöcher, faszinierende Variationen in Farbe und Struktur.	<b>Oberfläche</b>  Handgehobelte und gealterte Oberfläche. Farblos geölt. Nach dem Verlegen sofort eine Behandlung des Bodens mit einer zusätzlichen Beschichtung aus Pflegeöl.	<b>Splintholz</b>  Erlaubt bis zu 35% der Oberfläche bei sauberer Farbung.	<b>Äste</b>  Zulässig. Löcher müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein. Astlöcher > 25 mm
<b>Risse</b>  Erlaubt, wenn diese die Stärke oder Verschleißbeständigkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. Müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein.	<b>Biologischer Befall</b>  Nicht zulässig. Nadellocher sind zulässig, sofern sie vereinzelt und Fraslöcher getreut auftreten und ohne Verfärbung verkittet sind.	<b>Markstrahl/ Faserverlauf</b>  Zulässig, uneingeschränkt.	<b>Rindeneinschlüsse</b>  Zulässig, müssen fest sein
<b>Durchdrucken der Unterschicht</b>  Nicht zulässig. (Sichtbarkeit)	<b>Andere nicht angegebene Mängel</b>  Nicht zulässig außer sie ähneln einem bereits beschriebenen Fehler in diesem Fall werden sie wie dieser Fehler angesehen.	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>  0,12- 0,13 allgemein bekannter Wert	<b>Brandklasse</b>  Dfl-S1
<b>Brinellhärte</b>  Durchschnittlich HB 3,7	<b>Packungsgröße &amp; Gewicht</b>  1,76m <sup>2</sup> ca. 19,4 kg	<b>Öl</b>  Farblos geölt	<b>Gütezeichen</b>  PEFC®  Norm: CE-14342

# Top Autentico

## “Classico”

### Da Vinci



<b>Dicke</b>  15,5 mm (+/- 0,5mm)	<b>Dicke der Nutzsicht</b>  3,6 mm (+/- 0,5mm)*  <small>*Handgehobelte +/- 0,5- 1 mm</small>	<b>Länge</b>  2200 mm (+/- 0,2%)	<b>Breite</b>  220 mm (+/- 0,5mm)
<b>Sichtbare Oberfläche</b>  Holz mit Astlöcher, faszinierende Variationen in Farbe und Struktur.	<b>Oberfläche</b>  Handgehobelte und gealterte Oberfläche. Farblos geölt. Nach dem Verlegen sofort eine Behandlung des Bodens mit einer zusätzlichen Beschichtung aus Pflegeöl.	<b>Splintholz</b>  Erlaubt bis zu 35% der Oberfläche bei sauberer Farbung.	<b>Äste</b>  Zulässig. Löcher müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein. Astlöcher > 25 mm
<b>Risse</b>  Erlaubt, wenn diese die Stärke oder Verschleißbeständigkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. Müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein.	<b>Biologischer Befall</b>  Nicht zulässig. Nadellocher sind zulässig, sofern sie vereinzelt und Fraslöcher getreut auftreten und ohne Verfärbung verkittet sind.	<b>Markstrahl/ Faserverlauf</b>  Zulässig, uneingeschränkt.	<b>Rindeneinschlüsse</b>  Zulässig, müssen fest sein
<b>Durchdrucken der Unterschicht</b>  Nicht zulässig. (Sichtbarkeit)	<b>Andere nicht angegebene Mängel</b>  Nicht zulässig außer sie ähneln einem bereits beschriebenen Fehler in diesem Fall werden sie wie dieser Fehler angesehen.	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>  0,12- 0,13 allgemein bekannter Wert	<b>Brandklasse</b>  Dfl-S1
<b>Brinellhärte</b>  Durchschnittlich HB 3,7	<b>Packungsgröße &amp; Gewicht</b>  1,96m <sup>2</sup> ca. 21,3 kg	<b>Öl</b>  Farblos geölt	<b>Gütezeichen</b>  PEFC®  Norm: CE-14342

# Top Autentico

## “Carbonized”

Weathered Maple, Midnight Maple\*, American Black Walnut, Golden Oak\*\*, Shaded Oak\*\*



### Dicke

15,5 mm  
(+/- 0,5mm)

### Dicke der Nutzschrift

3,6 mm  
(+/- 0,5mm)\*

\*Handgehobelte +/- 0,5- 1 mm

### Länge

1900 mm  
(+/- 0,2%)

### Breite

190 mm  
(+/- 0,5mm)

### Sichtbare Oberfläche

Holz mit Astlöcher, faszinierende Variationen in Farbe und Struktur.

### Oberfläche

Handgehobelte und gealterte Oberfläche. Farblos geölt. Nach dem Verlegen sofort eine Behandlung des Bodens mit einer zusätzlichen Beschichtung aus Pflegeöl.

### Splintholz

Erlaubt bis zu 35% der Oberfläche bei sauberer Farbung.

### Äste

Zulässig. Löcher müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein. Astlöcher > 25 mm

### Risse

Erlaubt, wenn diese die Stärke oder Verschleißbeständigkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. Müssen bis auf 50% der Tiefe gefüllt sein.

### Biologischer Befall

Nicht zulässig. Nadellocher sind zulässig, sofern sie vereinzelt und Fraslöcher getreut auftreten und ohne Verfärbung verkittet sind.

### Markstrahl/ Faserverlauf

Zulässig, uneingeschränkt.

### Rindeneinschlüsse

Zulässig, müssen fest sein

### Durchdrucken der Unterschicht

Nicht zulässig. (Sichtbarkeit)

### Andere nicht angegebene Mängel

Nicht zulässig außer sie ähneln einem bereits beschriebenen Fehler in diesem Fall werden sie wie dieser Fehler angesehen.

### Wärmeleitfähigkeit

0,12- 0,13 allgemein bekannter Wert

### Brandklasse

Dfl-S1

### Brinellhärte

Durchschnittlich  
HB 3,7

### Packungsgröße & Gewicht

1,444 m<sup>2</sup>  
ca. 15,88 kg

### Öl

Farblos geölt  
\*Farblos lackiert

### Gütezeichen

\*\*PEFC®

Norm: CE-14342